



Техническая спецификация
от 02.04.2020

ТУ 2316-001-0122955072-2007

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®

ВОСКОВОЙ СОСТАВ

Восковое защитное покрытие. Позволяет добиться превосходной степени защиты от прямого попадания влаги, придает обработанным основам стеклянный глянцевый эффект, усиливает глубину текстуры покрытия и его цвета. Продукт сохраняет стабильные защитные свойства на протяжении всего времени эксплуатации.

Характеристики

- простой в нанесении
- экологичный
- влагоотталкивающий
- паропроницаемый



Колеровка

Материал выпускается в двух вариантах: Густой и Жидкий. Колеровка материала не предусмотрена производителем.

Область применения

Для защиты декоративных штукатурок, венецианских штукатурок, столешниц, мебели из натурального дерева, предметов декора и иных декоративных покрытий.

Нанесение

1. Перед нанесением **Восковой состав** необходимо перемешать вручную. Материал готов к нанесению.
2. Для нанесения можно использовать шпатель или кельму. Наберите на шпатель небольшое количество воска и распределите тонким слоем по всей поверхности равномерно. Во время нанесения не оставляйте наплыков и сразу убирайте излишки если таковые образуются. Через 12-24 часа отполируйте поверхность мягкой ветошью из натуральной шерсти. И снова нанесите второй слой воска, тем же методом, что и первый. Через 12-24 часа отполируйте поверхность мягкой ветошью из натуральной шерсти до абсолютно глянцевого эффекта. Можно наносить воск специальной губкой или синтетической варежкой. Для этого наберите небольшое количество воска на шпатель и равномерно перенесите на губку, либо синтетическую варежку. После чего равномерно распределите воск по поверхности круговыми движениями, не оставляя следов и перехлестов. Через 12-24 часа отполируйте поверхность мягкой ветошью из натуральной шерсти. И снова нанесите второй слой воска, тем же методом, что и первый. Через 12-24 часа отполируйте поверхность мягкой ветошью из натуральной шерсти до абсолютно глянцевого эффекта
3. Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)
4. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%.
5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

0.05-0.10 кг/м² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.

**Инструмент**

Кельма из нержавеющей стали, шпатель, губка для воска, синтетическая варежка, мягкая ветошь. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

Состав

воск, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

Плотность кг/л

1,00

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлив - 3 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Воск пожара и взрывобезопасен и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.